



METALLURGICA VENETA

ACCIAI SPECIALI • ACCIAI COMUNI • ASTE CROMATE • TAGLI A MISURA
TUBI IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI MECCANICHE • TUBI PER CILINDRI

CROMATO 42CrMo4 BONIFICATO			E.N.10083 UNI 7845
DIAMETRO mm		Peso Kg/Mt	SPECIFICHE TECNICHE
CROMATO 42CrMo4 BON D.	10 f7	0,62	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	12 f7	0,89	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	14 f7	1,21	SPESSORE DEL CROMO
CROMATO 42CrMo4 BON D.	15 f7	1,39	Ø 8 - 18 : 20 +/- 2 My
CROMATO 42CrMo4 BON D.	16 f7	1,58	Ø 20 - 120 : 25 +/- 5 My
CROMATO 42CrMo4 BON D.	18 f7	2	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	20 f7	2,47	DUREZZA DEL CROMO
CROMATO 42CrMo4 BON D.	22 f7	2,99	> 900 HV
CROMATO 42CrMo4 BON D.	25 f7	3,86	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	28 f7	4,83	RUGOSITA'
CROMATO 42CrMo4 BON D.	30 f7	5,55	Ra < 0,2 micron
CROMATO 42CrMo4 BON D.	32 f7	6,31	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	35 f7	7,55	TOLLERANZA
CROMATO 42CrMo4 BON D.	36 f7	7,99	ISO f7
CROMATO 42CrMo4 BON D.	40 f7	9,88	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	45 f7	12,50	RETTILINEITA'
CROMATO 42CrMo4 BON D.	50 f7	15,40	0,50 / 2000
CROMATO 42CrMo4 BON D.	55 f7	18,67	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	56 f7	19,36	COMPOSIZIONE CHIMICA
CROMATO 42CrMo4 BON D.	60 f7	22,22	C 0,38-0,45 Si < 0,40
CROMATO 42CrMo4 BON D.	65 f7	26,08	Mo 0,60-0,90 Cr 0,90-1,20
CROMATO 42CrMo4 BON D.	70 f7	30,22	S-P < 0,035
CROMATO 42CrMo4 BON D.	75 f7	34,70	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	80 f7	39,50	CARATT. MECCANICHE
CROMATO 42CrMo4 BON D.	85 f7	44,60	Rs 635 - 735
CROMATO 42CrMo4 BON D.	90 f7	49,94	R 830 - 1130
CROMATO 42CrMo4 BON D.	95 f7	55,64	A5% 12 - 13
CROMATO 42CrMo4 BON D.	100 f7	61,73	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	110 f7	74,70	
CROMATO 42CrMo4 BON D.	120 f7	88,90	

Metallurgica Veneta S.p.A.: Via Natta, 21 - 36045 LONIGO (VI) - Tel. 0444 436321 r.a. - Fax0444 835929

<http://www.metallurgicaveneta.it> - e-mail: info@metallurgicaveneta.it

C.F., P.IVA e Reg. Imp. VI: 02170460246 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00 - REA 211826